

Ultra™ series

Ready Mortar Έτοιμο Υγρό Κονίαμα Κτισίματος & Σοβατίσματος



Η ΕΤΟΙΜΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Το πρωτοποριακό **έτοιμο υγρό** κονίαμα της Lafarge αποτελεί την ιδανική λύση για την σύγχρονη οικοδομή. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει υψηλή αντοχή, αλλά και άριστη εργασιμότητα για χρονικό διάστημα από 8 έως 48 ώρες διευκολύνοντας έτσι τις εργασίες στο εργοτάξιο. Παραδίδεται σε **έτοιμη προς χρήση** μορφή καταργώντας τους διάσπαρτους σωρούς πρώτων υλών (άμμος, τσιμέντο κλπ). Με αυτό τον τρόπο **εκμηδενίζονται οι απώλειες υλικών** και δημιουργείται ένα **καθαρό** και **ασφαλές** εργοτάξιο. Οι μοναδικές ιδιότητές του επιτρέπουν τη **μείωση του κόστους** και την **αύξηση της παραγωγικότητας** της εργασίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καταργεί την χειρωνακτική ανάμιξη καθώς παραδίδεται έτοιμο προς χρήση
- Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα
- Διαθέτει εγγυημένη ποιότητα (βάσει Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 998) και σταθερότητα χαρακτηριστικών λόγω της αυτοματοποιημένης παραγωγής του
- Προσφέρει μεγάλη ευελιξία και μείωση κόστους στο εργοτάξιο λόγω της διατήρησης των ιδιοτήτων του μέχρι και 48 ώρες
- Εξοικονομεί το κόστος χρήσης των μηχανημάτων ανάμιξης στο εργοτάξιο
- Παραδίδεται στις επιθυμητές ποσότητες
- Ελαχιστοποιεί τους νεκρούς χρόνους των εργασιών
- Μηδενίζει τις απώλειες των υλικών

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το έτοιμο υγρό κονίαμα έχει άριστη εφαρμογή σε εργασίες κτισίματος και σοβατίσματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το υλικό παραδίδεται στο εργοτάξιο με μπετονιέρα, η εκφόρτωσή του είναι ταχύτατη και αποθηκεύεται σε ειδικούς πλαστικούς κάδους.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά του είναι:

- **Διατήρηση εργασιμότητας:** μέχρι 48 ώρες
- **Αντοχή σε θλίψη:** κατηγορίες M5 έως M10 (άνω των 10N/mm² βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 998), ανάλογα και με τις απαιτήσεις του έργου.
- **Αντοχή σε κάμψη:** άνω των 3 N/mm²
- Φαινόμενο βάρος νωπού κονιάματος : 1800-1950 kgr/m³



ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το Ultra™ Ready Mortar διατηρείται μέσα σε ειδικούς πλαστικούς κάδους με κάλυψη της επιφάνειας με λεπτό στρώμα νερού πάχους τουλάχιστον 1 cm ή με κατάλληλο πλαστικό κάλυμμα.
- Οι ειδικοί πλαστικοί κάδοι πρέπει να είναι καθαροί κάθε φορά που γεμίζονται με Ultra™ Ready Mortar.
- Σε εφαρμογές του Ultra™ Ready Mortar σε κτίσιμο συνιστάται η χρήση τούβλων με σωστή υγρασία ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα.

LAFARGE BETON ABEE
Κεντρικά γραφεία
Γ. Παπανδρέου 141
14452, Μεταμόρφωση
210 2885500, 210 2885527

 LAFARGE